

Marmorette LCH

Produktbeschreibung nach EN 548

Marmorette LCH 2,5

Marmorette LCH 3,2

Merkmal	Nachweis	Einheit	Wert	Wert
Belagsart	EN 548		Linoleum mit LPX Finish	Linoleum mit LPX Finish
Musterung			marmoriert	marmoriert
Unterschicht			Jutegewebe	Jutegewebe

Sicherheitsanforderungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	C _{fl} - s1*	C _{fl} - s1*
Rutschsicherheit Arbeitsbereich	BGR 181	Gruppe	R9	R9
Gleitwiderstand	EN 13893	Klasse	DS	DS
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	dB	3	5

Leistungsverhalten

Rollenbreite	EN 426	cm	200	200
Rollenlänge	EN 426	m	20 - 31	20 - 31
Gesamtdicke	EN 428	mm	2,5	3,2
Gesamtgewicht	EN 430	g / m ²	3000	3900
Resteindruck	EN 433	mm	ca. 0,11	ca. 0,13
Farbechtheit	ISO 105-B02	Stufe	6	6
Durchgangswiderstand	EN 1081	Ohm	≤ 1 x 10 ⁸	≤ 1 x 10 ⁸
Standortisolation	VDE 0100	kOhm	> 100	> 100
Aufladungsspannung Begehtest	EN 1815	kV	< 2,0	< 2,0
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K / W	0,015	0,018
Wärmeableitung	EN 12524	W / m K	0,17	0,17

Klassifizierung gemäß EN 685



Klasse Wohnen - stark



Klasse gewerblich - sehr stark



Klasse Industriell - normal



EN 14041 : 2004
05
1658-CPD-1003

Hergestellt von:

Armstrong DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung
für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Z-156.603-376



Mineralöl- u.
Fettbeständigkeit und
kurzzeitig beständig gegen
verdünnte Säuren

Armstrong Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Armstrong Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Armstrong Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Armstrong behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.armstrong.eu zu finden.

* verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.armstrong.de/my
Nach der Anmeldung/Registrierung finden Sie das Zertifikat im Downloadcenter

ISO 9001

ISO 14001

